

 *Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)



Fiche technique

Huile d'entretien No. 250

Application

En intérieur, pour l'entretien et la préservation des surfaces traitées avec d'huile et de cire, comme des sols en bois, liège ou linoléum.

Propriétés technique

Produit de qualité supérieur pour l'entretien, à pore ouvert, d'aspect satiné, hydrofuge, peu jaunissante, résistance à l'usure.

Composition complete

Ester d'huile de ricin et de résine naturelle, composants isoparaffiniques, ester de résine naturelle, standolie d'huile de bois, kaolin, alumine, cire micronisée, acide de silicique, carbonate de zinc, Co/Zr/Zn/Mn-siccatisifs.

La teneur de COV est max. 610 g/l. Selon la UE-Directive COV la valeur limite se monte à max. 700 g/l (Catégorie %⁺ à partir de 2010).

Teinte

Clair

Traitement préalable

La surface doit être sèche (humidité du bois max. 14 %), propre et exempte de tache de graisse et de poussière. Nettoyer la surface avec le Savon végétal No.651 et bien laisser sécher avant l'application. La température de l'air et du support ne doit pas être inférieure à 16 °C.

Application

Produit prêt à l'emploi. Appliquer une couche fine et régulière au torchon ou au rouleau. Les supports fortement dégradés ou usés devront être traités une deuxième fois avec l'Huile d'entretien No. 250 ou avec l'Huile dure à la cire No. 251 comme alternative.

Faire un essai préalable. Veiller donc à une bonne aération ; en cas de stagnation de l'air, utiliser p. ex. un ventilateur pour éviter toute apparition d'odeurs.

Temps de séchage

A 20°C et 50% d'humidité relative de l'air, de 6 à 12 heures pour la première couche. Appliquer la deuxième couche après 16 à 24 heures. Un trafic sans forte sollicitation peut être envisagé après 3 jour. Dureté de la finition obtenue au bout de 7 à 14 jours.

Consommation/Rendement

1ère couche: 30-40 g/m², soit 25-35 m² environ au litre. Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable!

Nettoyage

Nettoyer le matériel au Diluant No. 750 aussitôt après l'emploi.

Stockage

Conserver bien fermé au frais et au sec. Dans les bidons entamés, avant l'emploi, enlever la peau qui a pu se former sur le produit.

 *Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)



Fiche technique

Conditionnement

0,75 l; 1 l; 2,5 l; 5 l, 10 l; 30 l.

Précautions d'emploi

Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés de l'Huile d'entretien No. 250 à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination (**risqué d'auto inflammation**).
Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Un odeur caractéristique peut émaner, du fait de l'utilisation de matières premières naturelles

Elimination

Conformément aux prescriptions administratives locales.

Déchets liquide EWC 08 01 02

Toutes ces indications s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.
A chaque mise à jour, la fiche technique remplacée perd toute validité.

Octobre 2007