

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## CHAUX ETEINTE EN PÂTE

---

### Caractéristiques chimiques:

Oxyde de calcium (CaO) 22,4 %  
Oxyde de magnésium (MgO) 12,8 %  
Eau d'hydratation (H<sub>2</sub>O) 12,8 %  
Eau libre (H<sub>2</sub>O) 50,5 %  
Anhydride carbonique (CO<sub>2</sub>) 0,6 %  
Autre (silice, fer, alluminium) 0,9 %  
Analyse indicative exposée à de légères variations

### Caractéristiques physiques:

Tamisé à 900

Type DL 90-30-S PL.  
Conforme à UNI EN 459-1

Calce Piasco S.p.A.

Cap. sociale : " 1.290.000,00 i.v. - R.I. Saluzzo n. 1558 - R.E.A. n. 121353 C.C.I.A.A. Cuneo  
via Venasca, 38 - 12026 Piasco (CN)  
p.iva/c.f. 00764310041