ACO® PARQUET MS
COLLAGE DE PARQUET

Fiche technique, révision 8, 26/10/2022

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

CODE CARTE :	FT-390030-F
NUMÉRO D'ÉDITION	03
NUMÉRO DE RÉVISION :	03
DATE EFFECTIVE :	21/09

Description :

ACO PARQUET MS est une colle de nouvelle technologie à base de polymères modifiés avec des silanes de haute qualité et composant unique (prêt à l'emploi). Elle a un module élevé et reste élastique après durcissement. Excellente adhérence et résistance chimique. Bonne adhérence sur surfaces mouillées.

Produit exempt de solvants, d'isocyanates et de silicones à très faible émission de composés organiques volatils.

Utilisations et applications :

Pour parquet contre collé et parquet chêne massif jusqu'à 185mm de large et 20 mm d'épaisseur.

Spécialement formulée pour la pose de parquet, caoutchouc, PVC et sols préfinis de tout type et format sur tous types de supports. Convient pour le collage de tous types de parquet, lamparquet, planches, bois massif, lattes, etc. Sur des supports à base de ciment, céramique, bois, etc. Compatibilité avec le sol chauffant et chaud-froid (refroidissants).

Caractéristiques techniques :

Composition :	Polymères modifiés au silane.		
Apparence :	Pâte crémeuse		
PRODUIT NON DURCI			
Propriété :	**L'unité**		
Viscosité Brookfield (R7- 50 tr/min, 23º C)	100.000 ± 15 000 c	cps	UNE-EN 12092
Densité :	1,77 - 1,79 g	g/cm3	UNE-EN 542
Temps ouvert (23º C et 50 % h.r.)	Environ. 60	min.	M.I.
Marchabilité piétonne	12	H	M.I.
Temps d'attente ponçage	3	Jours	M.I.
Température d'application	A partir de + 10 a + 35	° C	---

Mode d'emploi :

Préparation :

Il est nécessaire de procéder à une inspection minutieuse du support pour vérifier son état afin qu'il soit adapté à la pose du parquet. Pour obtenir une parfaite adhérence au support, les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, graisse, huile, pollution, oxydes, etc.

Pose :

Chape anhydrite : poncer la surface et appliquer un primaire pour fermer le pore et améliorer l'accroche de la colle.

Avant la pose du parquet, l'humidité du support doit être mesurée à l'aide d'un hygromètre à carbure. Étaler la colle sur le support à l'aide d'une spatule crantée, la pose du parquet doit se faire dans le temps ouvert de la colle (50-60 minutes à 23º C 50% Hr .).

Le produit restant peut être utilisé dans des applications ultérieures tant qu'il est conservé à l'intérieur de son récipient et dans de bonnes conditions. En plus des instructions ci-dessus, suivez les instructions spécifiques fournies par le fabricant de parquet.

Consommation approximative : 1000-1300 g /m².

Nettoyage :

Produit durci : Moyens mécaniques.
Produit frais : Aux solvants organiques.

Stockage :

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé entre + 10 et + 35 °C, à l'écart des sources de chaleur et d'humidité.

Expiration : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

CODE CARTE :	FT-390030-F
NUMÉRO D'ÉDITION	03
NUMÉRO DE RÉVISION :	03
DATE EFFECTIVE :	21/09

Suite :

PRODUIT DURCI			
Dureté	55 ± 3	ShA	DIN 53505
Adhérence béton bois	>2	N/ mm2	MOI
Adhérence bois céramique	>2	N/ mm2.	MOI
Allongement à la rupture	300 ±100	%	DIN 53504
Résistance à la température en service	À partir de -20 a + 80	° C	---

Emballage et couleurs :

Emballages	Seaux de 3 x 6 Kg 33 seaux / palette
Couleurs	Beige

Remarque

L'information technique proposée par ACDIS FRANCE qu'elle soit écrite ou verbale, est basée sur les éléments en notre connaissance actuellement, et est donnée de bonne foi, sans garantie, même lorsque les droits de propriété d'une tierce partie sont impliqués.
L'utilisateur a l'obligation de vérifier que nos produits sont adaptés pour l'utilisation et la réalisation dont il est question.
Dans tous les cas, notre responsabilité est limitée à la valeur des produits que nous avons fournis et que vous avez utilisés.
Nous fournissons des produits de qualité constante, toujours selon nos conditions générales de vente et de distribution.

Agréments techniques :

La colle dispose d'un procès-verbal d'aptitude FCBA pour le collage de parquet, selon la norme B 54-008, collé selon la norme NF P 63-202 (DTU 51.2) : nºFCBA.IBC.342.371-ChD/SM N°2022.327.1088.

Produit classé A+ selon le décret français nº2011 - 321 pour l'émission de COV.

Conforme aux adhésifs et scellants LEED ® IEQ 4.1 (Interior Environmental Quality) (1 point LEED).

FCBA

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

Sécurité et hygiène :

Produit exempt d'étiquetage de risque.

Pour plus d'informations, consultez la fiche de sécurité.