

## Enduit de ragréage fermacell

### Description du produit

L'enduit de ragréage autolissant **fermacell** amélioré avec de la résine synthétique sur base alpha semi-hydrate est utilisé pour des hauteurs de ragréage de 0 à 20 mm, avant ou après la pose des plaques de sol **fermacell**.

### Domaines d'application

L'enduit de ragréage peut être appliqué à l'intérieur sur un support composé de béton, d'anhydride ou de panneaux dérivés du bois.

### Avantages

- Autonivelant
- Peut-être doté d'un revêtement au bout de 24h
- Rendement élevé – 1 sac = 15 m<sup>2</sup>
- Haute résistance
- Convient au chauffage au sol

### Caractéristiques techniques

Proportion du mélange	6,5 litres d'eau pour 25 kg d'enduit
Consommation par m <sup>2</sup>	1,4 kg/mm d'épaisseur
Temps de mélange	1 minute minimum
Temps d'application	30 minutes après ajout de l'eau
Résistance à la pression	26 N / mm <sup>2</sup>
Résistance à la traction	6,5 N / mm <sup>2</sup>
Température d'application	> 5 °C
Stockage	6 mois au sec et à l'abri du gel



### Application

- 1- Commencer par reboucher les moyens de fixations ainsi que toute les imperfections et dommages éventuels.
- 2- Renforcer les supports lézardés et éliminer les couches de peintures écaillées, la poussière et les agents de séparation.
- 3- Sur les plaques de sol **fermacell**, le ragréage peut être appliqué sans primaire lorsque la couche ne dépasse pas 10 mm d'épaisseur. **Tout autre support doit être pourvu d'un primaire.**
- 4- Nous recommandons l'utilisation de bandes de rive pour éviter une liaison rigide entre les éléments de construction adjacents.
- 5- Mélanger un sac de 25 kg d'enduit de ragréage **fermacell** dans 6,5 litres d'eau froide et mixer énergiquement de façon à avoir un mélange homogène.
- 6- La pose doit se faire dans les 30 minutes.
- 7- L'enduit de ragréage se pose en une seule étape de travail dans l'épaisseur de couche requise, puis se nivèle à l'aide d'une lisseuse et d'un rouleau débulleur pour supprimer les bulles éventuelles apparaissant en surface.

**Attention** – Stopper l'application de l'enduit de ragréage FERMACELL lorsqu'il commence à durcir ; Ne pas appliquer l'enduit lorsque les températures du support et de la pièce sont inférieures à 5°C.

### Informations produit destinées aux revendeurs

Réf. Article	78009
EAN	40 0 7548 00595 1
Quantité unitaire	Sac de 25 kg
Quantité / palette	40 sacs