



Description du produit

ERFURT-KlimaTec SR 2

Fabricant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Matières premières/fabrication

Le système de collage ERFURT-SR 2 est une colle dispersion à base de polymères de polyacétate de vinyle à forte adhérence spécialement mise au point pour ERFURT-KlimaTec.

Données du produit

- N° de commande 1001207
- Poids : seau de 18 kg

Propriétés du produit

- Pour les espaces intérieurs
- Excellente adhérence
- Application facile et souple avec rouleau en peau d'agneau à longs poils
- Injectable à l'aide d'un pistolet sans air
- Application simple, propre et rapide
- Adhérence optimale au support
- Résistance excellente à l'humidité
- Pose de papiers peints en toute sécurité
- Temps d'ouverture de 20 minutes
- Sans adjonction de composés de métaux lourds
- La perméabilité à la vapeur d'eau suivant EN ISO 12 572 correspond, selon la configuration du système, à une densité de l'air en équivalence-diffusion d'env. 0,06 m

Application/pose

Le système de collage SR2 a été spécialement mis au point pour le système ERFURT-KlimaTec. Il peut être utilisé sur toutes les surfaces solides lisses ou légèrement structurées de murs ou de plafonds d'espaces intérieurs.

Préparation du support

Le support doit être sec, propre et solide. Les couches anciennes doivent être décollées. Les différences de niveau importantes doivent être compensées avec du mastic.

Conditions de pose

Quantité nécessaire suivant le support et l'épaisseur de la couche 0,3 à 0,5 kg/m². La température de pose ne doit pas être inférieure à 10° C. Dans des conditions normales de température et d'humidité, le temps d'ouverture est d'env. 20 minutes.

Encollage



Enduire largement et régulièrement le support sur une largeur de 1 à 2 lés avec le système de collage ERFURT-SR 2 en utilisant un rouleau à longs poils.



Placer le revêtement mural dans le lit de colle et lisser avec une spatule à maroufler, afin de répartir la colle uniformément et d'obtenir un support bien lisse.

Séchage

A + 20 °C et avec une humidité ambiante relative de 65°, le revêtement sèche en env. 6-12 heures et peut être facilement repeint. A une température plus basse et avec une humidité ambiante supérieure, le temps de séchage est plus long.

Nettoyage des outils

A l'eau, directement après l'emploi.

Stockage

Stocker les récipients du système de ERFURT-SR 2 bien fermés, à une température fraîche et à l'abri du gel. Éviter une exposition directe au soleil. Dans son récipient d'origine encore fermé, ce produit peut être stocké pendant au moins deux ans.

Élimination

Les résidus du système de collage ERFURT-SR 2 séchés ou liés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères normales.

Ingrédients/résultats d'essais

La perméabilité à la vapeur d'eau a été déterminée par la Schall- und Wärmemesstelle Aachen GmbH, un centre de mesures acoustiques et thermiques situé à Aix-la-Chapelle, selon EN ISO 12 572 dans ses rapports d'analyse n° 1030509-A-WDD et 030509-B-WDD.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tél.: + 49 202 6110 0
Fax: + 49 202 6110 89 451

E-mail : info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Assistance:
+49 202 6110 375

KlimaTec

PRO

www.erfurt.com